

NL	FR	E	D	IT	SP	
TECHNISCHE GEGEVENS Poolsamenstelling Garennummering Rietdichtheid per inch/m Rijen per inch/m Poolinzetgewicht/m ² Totaal gewicht/m ² Poolhoogte Pooldichtheid/dm ³ Totale dikte Aantal noppen/m ² Breedte	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Nature du velours Numérotage du fil Densité du peigne par inch/m Duites par inch/m Poids mis en oeuvre/m ² Poids total/m ² Hauteur du velours Pile density/dm ³ Hauteur totale Nombre de touffes/m ² Largeur	TECHNICAL FEATURES Pile composition Yarn count Pitch per inch/m Rows per inch/ m Pile weight/sqm Total weight/sqm Pile height Poldichte/dm ³ Total height Number of knots/sqm Width	TECHNISCHE DATEN Polmaterial Garnnummerierung Rietdichte per Inch/m Reihen per Inch/m Poleinsatzgewicht/m ² Gesamtgewicht/m ² Polhöhe Poldichte/dm ³ Gesamthöhe Noppenzahl/m ² Breite	DATI TECNICI Composizione pelo Titolo filato Fili di ordito / inch/m Fili di trama / inch/m Peso felpa/mq Peso totale/mq Altezza felpa Densità della felpa/dm ³ Altezza totale Numero di punti/mq Larghezza	INFORMACIONES TÉCNICAS Composición hilo Numeración del hilo Densidad por inch/m Filas por inch/m Peso pelo/m ² Peso total/m ² Altura pelo Densidad del pelo/dm ³ Altura total/m ² Número puntadas/m ² Ancho	80% wool - 20% antistatic nylon Nm 4,3 / 3 7 / 276 9 / 355 gr (±) 1460 gr (±) 2380 mm (±) 7,1 gr (±) 175 mm (±) 9,8 (±) 98000 cm (±) 400
BRANDGEDRAG EN 13501-1	COMPORTEMENT AU FEU EN 13501-1	FIRE BEHAVIOUR EN 13501-1	BRENNVERHALTEN EN 13501-1	REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	RESISTENCIA AL FUEGO EN 13501-1	A9 9 ROW B_{fl}-s1
ASTM - IMO ASTM E648 ASTM E662 ASTM D2859 IMO MSC 61 (67) part 2 IMO MSC 61 (67) part 5	ASTM - IMO ASTM E648 ASTM E662 ASTM D2859 IMO MSC 61 (67) part 2 IMO MSC 61 (67) part 5	ASTM - IMO ASTM E648 ASTM E662 ASTM D2859 IMO MSC 61 (67) part 2 IMO MSC 61 (67) part 5	ASTM - IMO ASTM E648 ASTM E662 ASTM D2859 IMO MSC 61 (67) part 2 IMO MSC 61 (67) part 5	ASTM - IMO ASTM E648 ASTM E662 ASTM D2859 IMO MSC 61 (67) part 2 IMO MSC 61 (67) part 5	ASTM - IMO ASTM E648 ASTM E662 ASTM D2859 IMO MSC 61 (67) part 2 IMO MSC 61 (67) part 5	CLASS 1 PASS PASS (≤) 500 PASS
CLASSIFICATIE EN 1307-2004	CLASSIFICATION EN 1307-2004	CLASSIFICATION EN 1307-2004	KLASSIFIZIERUNG EN 1307-2004	CLASSIFICAZIONE EN 1307-2004	CLASIFICACIÓN EN 1307-2004	Class 33 Commercial Heavy
AKOESTISCHE ISOLATIE ISO140/8 1997 Contactgeluidsisolatie	CONFORT ACOUSTIQUE Isolation aux bruits d'impact	ACOUSTICS Impact sound insulation	AKUSTISCHE ISOLATION Trittschallverbesserungsmaß	ISOLAMENTO ACUSTICO Riduzione rumore d'urto	AISLAMIENTO ACÚSTICO Impacto isolación sonido	dB (±) 30
ISO354 Geluidsdempingsvermogen α _s	Absorption phonique α _s	Sound absorption α _s	Schallabsorptionsgrad α _s	Grado d'assorbimento acustico α _s	Absorción sonido α _s	1000 Hz (±) 0,26
THERMISCHE ISOLATIE DIN 52612 Warmteoorlaatweerstand	ISOLATION THERMIQUE Résistivité thermique	THERMAL INSULATION Thermal retention	THERMISCHE ISOLATION Wärmedurchlaßwiderstand	ISOLAMENTO TERMICO Resistenza termica	AISLAMIENTO TÉRMICO Retención térmica	m ² /kW (≤) 0,118
ELEKTROSTATISCH GEDRAG ISO 6356 2000 Teil 2: Permanent antistatisch ISO 6356 2000 Teil 6: Oppervlakteweerstand RoT ISO 10965 1999 Teil 6: Doorgangswaerstand Rdt	COMPORTEMENT ELECTROSTATIQUE Antistatique permanent Résistance horizontale RoT Résistance transversale Rdt	ELECTROSTATIC BEHAVIOUR Permanently antistatic Surface resistance RoT Vertical resistance Rdt	ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN Permanent antistatisch Oberflächenwiderstand RoT Durchgangswiderstand Rdt	COMPORAMENTO ELETTROSTATICO Antistatico permanente Resistenza in superficie RoT Resistenza ai passaggi Rdt	CONDUCTA ELECTROSTÁTICA Antiestático permanente Resistencia superficie RoT Resistencia superficie Rdt	kV (≤) 2 Ω (≤) 10¹¹ Ω (≤) 10¹⁰
ECHTHEID DER KLEUREN ISO 105 B02 2000 Lichtechtheid ISO 105 E01 2002 Waterrechtheid verkleuring Waterrechtheid uitbloeding ISO 105 X12 2001 Wrijftechtheid droog Wrijftechtheid nat	SOLIDITE DES COLORIS Solidité à la lumière Solidité à l'eau changement de couleur Solidité à l'eau dégorgement Solidité au frottement sec Solidité au frottement humide	COLOUR FASTNESS Lightfastness Waterfastness change in colour Waterfastness staining Rubbingfastness dry Rubbingfastness wet	FARBECHTHEITEN Lichtechtheid Wasserechtheid Änderung der Farbe Wasserechtheit anbluten Reibungechtheit trocken Reibungechtheit nass	SOLIDITA' COLORI Solidità colori alla luce Solidità colori all'acqua cambio colore Solidità colori all'acqua sfumatura colore Solidità colori allo sfregamento a secco Solidità colori allo sfregamento a umido	AUTENTICIDAD DE LOS COLORES Autenticidad a la luz Autenticidad al agua cambio color Autenticidad del color Autenticidad al uso en seco Autenticidad al uso húmedo	(≥) 5 (≥) 4-5 (≥) 3-4 (≥) 4 (≥) 3-4

(±) Deze gegevens zijn indicatief. Volledige technische fiche met fabricatietoleranties en bijkomende certificaten is beschikbaar op aanvraag. De fabrikant behoudt wel het recht kwaliteitsverbetering door te voeren. Het productieproces sluit afwijkingen in dessinrapport en kleur niet uit. (±) Ces données sont indicatives. Les fiches techniques complètes avec tolérances de fabrication ainsi que les procès-verbaux de classement sont disponibles sur demande. Le fabricant se réserve le droit d'améliorer la composition de cette qualité. De légères différences de raccord du dessin et de coloris sont inhérentes au procédé de fabrication. (±) These details are approximate. Complete specification details and associated certificates together with tolerances applying to the above can be provided upon request. We reserve the right to improve technical specifications without prior notice. Due to method of manufacture perfect pattern and/or colour matching cannot be guaranteed. (±) Diese Daten sind rein informativ. Das vollständige technische Datenblatt mit Produktionstoleranzen und zusätzliche Zertifikate erhalten Sie auf Anfrage. Wir behalten uns technische Verbesserungen unserer Qualität unter Beibehaltung der Gebrauchseigenschaften vor. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. (±) Questi dati sono indicativi. Scheda tecnica completata con tolleranze di produzione e certificati corrispondenti su richiesta. Il produttore si riserva il diritto di cambiare la composizione di questa qualità. Il particolare processo di produzione non esclude leggere imperfezioni nel rapporto del disegno o colore.

